



Nibofix 3000

SPEZIAL-FIXIERUNG

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- lösemittelfrei

ANWENDUNGSBEREICHE

Spezialfixierung zur Arretierung von selbstliegenden Teppichfliesen (SL) mit unterschiedlichen Rücken-ausstattungen. Geeignet auf allen verlegege-eigneten Untergründen. Es ermöglicht jederzeit das Aufnehmen der Teppichfliesen, z. B. von Hohlraum-boden-Konstruktionen. Für die Arretierung von leit-fähigen Teppichfliesen NIBOFIX 3000 in Verbindung mit LEITZUSATZ 3000 verwenden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss eben, fest, dauertrocken und frei von Staub, Öl, Fett, Wachs und anderen Trennmitteln sein. Saugende Untergründe sind mit NIBOGRUND G 17 (1:1 wasserverdünnt) vorzubehandeln. Vorhandene Nutzböden müssen fest mit dem Untergrund verbunden sein.

VERARBEITUNG:

Nibofix 3000 mit einer feinporigen Schaumstoffrolle gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und zu einem transparenten Film aufdrehen lassen. Die Trockenzeit beträgt bei saugfähigen Untergründen 15 – 30 Minuten. Bei nicht saugfähigen Untergründen eine längere Ablüftezeit einhalten, bis der Einstrich völlig abgetrocknet ist. Danach den Belag einlegen und gründlich anreiben. U. a. bei Doppelbodenkonstruk-tionen darauf achten, daß die Plattenfugen nicht ver- klebt werden.

Antistatische Verlegung:

Für die Arretierung von antistatischen Teppichfliesen – NIBOFIX 3000 in Verbindung mit LEITZUSATZ 3000 verwenden. Mischungsverhältnis: 3 kg LEITZUSATZ 3000 pro 20 kg NIBOFIX 3000. Nur volle Original- gebinde verwenden. Die angerührte Mischung ist nicht lagerfähig, deshalb ist diese unmittelbar nach dem An- mischen aufzubrauchen, Produktreste ggf. entsorgen.

Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.



LAGERUNG:

Vor Frost schützen. 12 Monate lagerfähig.

GISCODE:

D 1 - lösemittelfrei gemäß TRGS 610

LIEFERGEBINDE:

10 kg Kanister	Art.-Nr. 30240800
	40 Kanister
20 kg Kanister	Art.-Nr. 30821849
	24 Kanister
Leitzusatz 3000	Art.-Nr. 30820826
3 kg Kanister	60 Kanister



TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Kunstharzdispersion
Farbe	Weiß
Spez. Gewicht	1,0 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	Am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C.
Auftrag	Mit feinproiger Schaumstoffrolle
Verbrauch	70 - 100 g/m ²
GEV-EMICODE	EC 1 „sehr emissionsarm“
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR	Entfällt
Reinigungsmittel	Für nicht angetrocknetes Material: Wasser

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 07.16

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0)5425 801-0 · Fax: +49 (0)5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels
Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de